


UŻYTKOWANIE I PIELĘGNACJA



Podłogi drewniane są produktem higroskopijnym zmieniającym swoje właściwości wraz ze zmieniającymi się warunkami panującymi w otoczeniu. Najlepsze warunki dla podłóg drewnianych panują przy temperaturze pomieszczenia 18-24°C oraz wilgotności 45-60%. Wyższa wilgotność prowadzi do pęcznienia drewna i grozi uszkodzeniem materiału, niższa zaś wiąże się z zysychaniem i powstawaniem szczelin. Prace drewna można ograniczyć przez utrzymanie zalecanych warunków np. stosując nawilżacze zimą lecz nie ma możliwości, aby ją zupełnie wykluczyć.

Przed rozpoczęciem użytkowania powinniśmy pamiętać o wykonaniu pierwszej pielęgnacji podłogi. Przed wejściem do pomieszczeń, gdzie położony jest parkiet, powinny być ułożone duże wycieraczki, pozwalające na oczyszczenie butów z piasku i innych zabrudzeń twardych. Bardzo istotną rzeczą podczas wprowadzania się jest zastosowanie filcu pod wszystkimi meblami. Filce te powinny mieć przynajmniej 2mm grubości i być przyklejane, a nie przybijane, do foteli na kółkach należy stosować kółka miękkie.

Dobór środka pielęgnującego jest ważny ze względu na skład chemiczny, ponieważ niektóre lakiery przy użyciu zbyt agresywnego środka czyszcząco-pielęgnującego mogą ulec uszkodzeniu. Podłogę należy czyścić przy pomocy odkurzacza z nasadką do podłóg drewnianych lub szczotki. W razie potrzeby podłogę można ścierać wilgotną, ale nie mokrą szmatką ze środkiem przeznaczonym do pielęgnacji podłóg drewnianych. Do codziennej pielęgnacji podłogi olejowanej wystarczy przetarcie lekko nawilżoną ściereczką środkiem przeznaczonym do podłóg olejowanych. Zmywanie na mokro prowadzi do uszkodzenia drewna. Nie wolno używać alkalicznych środków czyszczących lub mydeł. Szkodliwe są również szorujące środki czyszczące, środki zawierające amoniak, bądź rozpuszczalniki organiczne czy inne środki czyszczące na bazie silikonu. Nie należy stosować do czyszczenia ręczników papierowych, ponieważ działają one jak delikatny papier ścierny i niszczą powierzchnię. Należy natychmiast usuwać z podłogi rozlaną wodę lub inne zanieczyszczenia.

Renowację i regenerację deski lakierowanej przeprowadzamy zgodnie z instrukcją producenta lakieru, po uprzednim zmatowieniu, odtłuszczeniu podłoża i dokonaniu próby lakierowania w mało widocznym miejscu. Do renowacji oraz konserwacji podłóg olejowych zaleca się stosowanie oleju do drewna – konserwację należy przeprowadzić zaraz po montażu podłogi, a kolejne minimum raz na pół roku. Prace renowacji należy powierzyć profesjonalistom. Intensywna eksploatacja powłoki lakierowanej powinna nastąpić po około 7 dniach od zakończenia prac.